



14, rue Théodule Villeret - Zone industrielle
95310 LE PLESSIS BOUCHARD
Tel : 01 39 78 77 58
www.color-industrie.com – mail : color@color-industrie.com
SIRET 403 254 600 000 30

RUMCOAT PRIMAIRE ref 2852800 ed 01/2017

Primaire d'adhérence, bi-composant à base de résines epoxydiques en phase aqueuse et durcisseur polyamide. Teinte : gris
Recouvrable par des finitions epoxy ou polyuréthane

Conditionnement : Kit de 15 Kg (7,5 Kg base + 7,5 Kg de durcisseur)
Kit de 6 Kg (3 Kg base + 3 Kg de durcisseur)

RECOMMANDE POUR :

A utiliser comme primaire d'accrochage sur béton et mortiers hydraulique poreux, secs ou légèrement humide.

Primaire d'adhérence sur carrelage et résine après préparation adaptée.

Peut convenir sur les anciens fonds si un décapage n'est pas possible.

MISE EN OEUVRE :

1 - incorporation du durcisseur -

	Base	Durcisseur	Mélange B+D
rapport de mélange en poids	1 Kg	1 Kg	2 Kg

Laisser reposer le mélange 10 minutes avant l'application

2 - Dilution -

Application	Diluant ref	% Dilution
Pistolet Pneumatique	Alcool à brûler	5%
Brosse, rouleau		Ne pas diluer

CONSOMMATION :

Estimation des consommations pratiques moyennes :

200 grs / m² pour une couche sur un sol lisse soit 5 m² / kg de produit mélangé

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT A 20°C

Viscosité	Densité	Extrait sec volumique	Point éclair
Thixo	1.64	69 %	> 21° C

SECHAGE :

Hors poussière*	sec*	Supeinture *
3 heure	10 heures	24 heures

* Air à 20°C - Humidité relative 65%

CONDIONS D'UTILSATIONS CONSEILLEES :

A une température supérieure à 8°C – Humidité relative < 70%

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité sur simple demande

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir