

Référence : 434

Édition : janv-14

**PRÉSENTATION :**

Revêtement sols, bi-composant à base de résine époxydique en phase aqueuse.

**Conditionnement :** 15 kg kit ( base = 3 kg / durcisseur teinté = 12 kg) - 5kg ( base = 1 kg / durcisseur teinté = 4 kg)**Teinte(s) :** RAL/AFNOR et toutes teintes normalisées.**Classification :** AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6b**PRINCIPALES QUALITÉS :** PV ALIMENTAIRE IANESCO N°7546.

Facilité de mise en œuvre, sans odeur.

Excellente adhérence sur béton, ciment et anciens fonds bitumineux. Bonne résistance à l'abrasion.

Possibilité de rendre Rumcoat hydro 434 antidérapant par incorporation de 3 à 5% de DOXALENE dans la couche de finition.

**Possibilité de traitement anticryptogamique et bactéricide sur demande.****SYSTEME RECOMMANDE :**

Système 1 couche de Primaire 285 avec 2 couches de RUMCOAT HYDRO (DERSOL 434) .

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :**

Protection des murs et sols béton et ciment, anciens fonds bitumineux, particulièrement efficace dans l'industrie agro-alimentaire, chais, cantines, laboratoires alimentaires.

**NE PAS UTILISER :**

Ne pas appliquer par température &lt; 8°C et hygrométrie &gt; 65 %.

Sur supports humides.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :**

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Point Eclair
Thixo	1.39	56%	> 55°C

**Conservation :** 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).**CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :**

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 7 m<sup>2</sup>/Kg. au rouleau laine court.Consommation : 150 gr/m<sup>2</sup> au rouleau laine court.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 55µm

Aspect : demi brillant

**ATMOSPHERE OU MILIEU:**

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui

# RUMCOAT HYDRO SOL

Peinture époxy en phase aqueuse  
pour sols intérieurs

Référence : 434

## PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage des sols, lessivage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents (grenaillage, décapage).

\* Dégraissage : DERCLEAN 1

\* Dérochage : DERCLEAN 2

## PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

### **Rapport de mélange base + durcisseur**

Base : 434843300                      En poids

Durc. : 9434-----                      1 / 4

Maturation avant application :                      15 minutes

Durée d'utilisation :                      env. 4h

**NB: passé ce délai, le produit semble applicable mais perd de sa brillance - Sa réticulation est en outre fortement compromise et la pérennité du système n'est plus assurée.**

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

15 kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

5kg : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

## DILUTION :

**NB: après un mélange soigné de la base et du durcisseur, il est impératif de diluer à 15% d'eau, même pour une application au rouleau, faute de quoi le produit est collant voire inapplicable.**

**NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%**

## SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
3 heures	7 heures	48 heures	Mini. 24 heures
			Maxi. 72 heures

## Applicable sur :

Primaires : RUMCOAT 285

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.