

## FOND CELLULOSIQUE F300

- Fond dur cellulosique à fort extrais sec.
  - En pot : aspect laiteux. Appliqué : aspect transparent.
- Conditionnement : 5 Litres et 25 Litres

### **PRINCIPALES QUALITES :**

Thixotropique.  
Séchage rapide  
Fort garnissant

### **RECOMMANDE POUR :**

Ameublement/décoration ou l'on souhaite une finition remplie même en application verticale, ainsi qu'une grande vitesse de séchage  
Bois massifs ou plaquages teintés ou non avec tout type de teinte

### **MISE EN OEUVRE :**

Application	Diluant ref	% Dilution
Pistolet Pneumatique	D0119	10 %
Airless / airmix	D0119	5%

### **CARACTERISTIQUE DU PRODUIT A 20°C**

Viscosité NFT 30004	Densité NFT 30020	Extrait sec volumique NFT 30084	Point éclair
50 secondes +/- 3 sec	0.95 +/- 0.02	30% +/- 1%	< 21°C

### Film Sec

Dureté Persoz NFT 30016	Résistance produits domestiques	Résistance à l'extérieur	Résistance au jaunissement	Brillance
>180 sec	Moyenne	Non conseillé	Peu jaunissant	35 gloss

### **SECHAGE :**

Hors poussière	Sec	Ponçable
5 minutes	10 minutes	30 minutes

Valeurs données pour une consommation normale de 100 à 120 gr/m<sup>2</sup>

### **HYGIENE ET SECURITE**

Se référer à la fiche de données de sécurité

La mise en oeuvre des produits étant placée sous votre responsabilité, ce document ne saurait constituer une garantie quand aux résultats définitifs que vous pourriez obtenir