

Fiche Technique

Vernis PU NJ Bicouche SM4006-00XX

(Version 3 – 18/03/21)

Description et domaine d'utilisation

Vernis acrylique polyuréthane non jaunissant, au toucher doux, applicable au pistolet ou au rideau.
Ce produit est classé M1 selon la norme NF P 92-507 (Février 2004) (PV N°196042 – DEC/1 du 25/10/2019).
Ce produit est teintable avec la série de pâtes pigmentaires SF659**

Caractéristiques techniques

Extrait sec : 23 % ± 1 en poids
Densité : 0,92 ± 0,03
Viscosité : 28 ± 4" (FORD 4 à 20°C)
Stockage : 24 mois (entre 5 et 30°C)
A conserver **impérativement**
à une température entre 5
et 30°C.

Brillance : (XX) 5 – 10 – 20 – 35 – 50 disponibles

Préparation produit et Application

Catalyseur	Pistolet Manuel	Robot	Rideau
SV4310 / SV3802 / SV4331	10 - 20% en poids	10 - 20% en poids	10 - 20% en poids
Diluant XT4602 / XT4604 / XT4615	10 - 20% en poids	20 - 30% en poids	
Viscosité du mélange (FORD 4 à 20°C)	15 ± 1"	14 ± 1"	25 ± 5"
Durée de vie en pot	> 24h	> 24h	15 – 20 h

Pour améliorer les propriétés physico-chimiques, il est recommandé de catalyser à 20%.

Quantité à appliquer : 120 g/m² en deux couches avec un égrenage intermédiaire au 280-320.
120 à 130 g/m² en 1 couche sur un Fond Polyuréthane.

Bien remuer avant emploi

Séchage / Réticulation

Empilable : 5 – 6h à 20°C, 80 – 90mn à 50°C.
Egrenable : 3 – 4h à 20°C, 60 mn à 50°C.

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société SHERWIN-WILLIAMS FRANCE FINISHES ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.

Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

www.sherwin-williams.com